

Reebok

WORK SHOES

SPEED TR



ARTIKEL IB4450

KATEGORIE  S3S SR FO

GRÖSSE 36 - 47

SCHUHBREITE 11

GEWICHT
(Halb Paar, Gr. 42) 450 gr

METALLFREI Ja

ZERTIFIZIERUNG 

OBERMATERIAL

Netzgewebe und TPU

FUTTER

Feuchtigkeitsttransportierendes
Nylongewebe

ZEHENKAPPE

EXTRA BREITE KOMPOSITZEHENKAPPE,
reduziertes Gewicht bei gleichzeitiger
Aufrechterhaltung des Aufprallschutzes

ZWISCHENSOHLE

nichtmagnetische, durchtrittsichere
Verbundstofffläche, 40% leichter und
flexibler als eine Stahlplatte. Garantiert
gleichzeitig einen optimalen 100% Schutz
der Fußoberfläche. Zertifikat EN ISO
12568:2010

EINLEGESOHLE

Memory Tech herausnehmbare und
dämpfende

LAUF SOHLE

Rutschfeste Gummisohle mit doppelter
Dichte und RopePro Traction und TPU
StabilityZone

Anforderung EN ISO 20345:2022 Ergebnis

OBERMATERIAL

Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cmq*h	≥ 0,8	1,5
Durchlässigkeitsbeiwert	mg/cmq	≥ 15	22,3

FUTTER

Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cmq*h	≥ 2	67,9
Durchlässigkeitsbeiwert	mg/cmq	≥ 20	543,2

ZEHENKAPPE

Schlagfestigkeit	mm	≥ 14,0	19,5
Druckwiderstand	mm	≥ 14,0	24,5

ZWISCHENSOHLE

Durchtrittfestigkeit (EN ISO 12568:2010)	N	≥ 1.000	≥ 1.000
--	---	---------	---------

ELEKTRISCHER WIDERSTAND

- in feuchter Umgebung (85% relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ	≥ 0,1	31,1
- in trockener Umgebung (30% relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ	≤ 1000	125,4

SOHLE

Abriebfestigkeit: Volumenverlust	mm³	≤ 150	99,7
Biegeweichselfestigkeit: Erweiterung des Schnitzens	mm	≤ 4	0,2
Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe: Volumenänderung	%	≤ 12	8,36
Energieaufnahme im Fersenbereich	J	≥ 20	21
Rutschkoeffizient der Lauffläche	Bedingung A	≥ 0,31	0,60
Keramikfliesen mit Natriumsulfat	Bedingung B	≥ 0,36	0,43
Rutschkoeffizient der Lauffläche	Bedingung C	≥ 0,19	0,22
Keramikfliesen mit Glycerin	Bedingung D	≥ 0,22	0,24

versione 1.0



MANUFACTURED BY WARSON BRANDS USA