

## Beständigkeitsliste

### 8331 // TOUGH GRIP LIGHT

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Material:           | Nitril     |
| Beschichtung:       | -          |
| Größe(n):           | S-2XL      |
| Verpackungseinheit: | 10 Stück   |
| Zertifizierung:     | EN ISO 374 |



### Beschreibung

NITRAS TOUGH GRIP LIGHT, Nitril-Einmalhandschuhe, unsteril, Rollrand, puderfrei, innovative Schuppenoberfläche für besonders starken Griff auf nassen und trockenen Oberflächen, hervorragende Passgenauigkeit, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar (linke und rechte Hand), Farbleitsystem für Größen, AQL 1,5, Schutz gegen Mikroorganismen und Bakterien, Box à 50 Stück, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, sehr guter Trocken- und Ölgriff, besonders robust und widerstandsfähig, PSA-Risikokategorie III

| Materialstärke (ca.) | mm   |
|----------------------|------|
| Finger               | 0,17 |
| Innenhand            | 0,17 |
| Stulpe               | 0,10 |

| Chemikalie                             | CAS-Nummer | Aggregatzustand | Durchbruchszeit |
|----------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 1,1,1-Trichlorethan                    | 71-55-6    | flüssig         | 0               |
| 1,1,1-Trichlorethan (Methylchloroform) | 71-55-6    | flüssig         | 0               |
| 1,1-Dichlorethan                       | 75-34-3    | flüssig         | 0               |
| 1,2,3-Trichlorpropan                   | 96-18-4    | flüssig         | 0               |
| 1,2,3-Trimethylbenzol                  | 526-73-8   | flüssig         | 0               |
| 1,2,4-Trimethylbenzol                  | 95-63-6    | flüssig         | 0               |
| 1,2-Dichlorbenzol                      | 95-50-1    | flüssig         | 0               |
| 1,2-Dichlorethan                       | 107-06-2   | flüssig         | 0               |
| 1,2-Phenylendiamin                     | 95-54-5    | flüssig         | 60              |
| 1,2-Propandiol                         | 57-55-6    | flüssig         | >480            |
| 1,2-Propandiol (zur Synthese)          | 57-55-6    | flüssig         | >480            |
| 1,4-Dichlorbenzol                      | 106-46-7   | flüssig         | 0               |
| 1,4-Dioxan                             | 123-91-1   | flüssig         | 0               |
| 1,6-Hexamethylendiisocyanat (HDI)      | 822-06-0   | flüssig         | 20              |
| 1-Bromnaphthalin                       | 90-11-9    | flüssig         | 0               |
| 1-Butoxy-2-Propanol                    | 5131-66-8  | flüssig         | 60              |
| 1-Chloronaphthalen                     | 90-13-1    | flüssig         | 0               |
| 1-Methoxy-2-Propylacetat               | 108-65-6   | flüssig         | 5               |
| 1-Methoxypropan-2-ol                   | 107-98-2   | flüssig         | 10              |
| 1-Methyl-2-pyrrolidon                  | 872-50-4   | flüssig         | 5               |
| 1-Naphthylamin                         | 134-32-7   | fest            | >480            |
| 2-Butanon (MEK)                        | 78-93-3    | flüssig         | 0               |

|                                                 |            |           |      |
|-------------------------------------------------|------------|-----------|------|
| 2-Butoxyethanol                                 | 111-76-2   | flüssig   | 60   |
| 2-Butoxyethylacetat                             | 112-07-2   | flüssig   | 5    |
| 2-Ethoxyethanol                                 | 110-80-5   | flüssig   | 5    |
| 2-Ethoxyethylacetat                             | 111-15-9   | flüssig   | 10   |
| 2-Ethylhexylacrylat                             | 103-11-7   | flüssig   | 15   |
| 2-Hexanol                                       | 626-93-7   | flüssig   | 60   |
| 2-Hydroxyethylmethacrylat                       | 868-77-9   | flüssig   | 30   |
| 2-Mercaptoethanol                               | 60-24-2    | flüssig   | 15   |
| 2-Methoxy-1-Methylethylacetat                   | 108-65-6   | flüssig   | 5    |
| 2-Methoxyethanol                                | 109-86-4   | flüssig   | 20   |
| 2-Methoxyethylacetat                            | 110-49-6   | flüssig   | 5    |
| 2-Phenoxyethanol                                | 2386-54-2  | fest      | >480 |
| 4-Methylpentan-2-on                             | 108-10-1   | flüssig   | 0    |
| 4-tert-Butylphenol (p-tert-Butylphenol / ptBP)  | 98-54-4    | flüssig   | 5    |
| ACIDO NITRICO TECNICO                           | 7697-37-2  | flüssig   | 0    |
| Aceton                                          | 67-64-1    | flüssig   | 0    |
| Acetonitril                                     | 75-05-8    | flüssig   | 0    |
| Acetonitril 20%                                 | 75-05-8    | flüssig   | 10   |
| Acetonitril 30%                                 | 75-05-8    | flüssig   | 7    |
| Acetonitril 50%                                 | 75-05-8    | flüssig   | 0    |
| Acetonitril 70%                                 | 75-05-8    | flüssig   | 0    |
| Acrylnitril                                     | 107-13-1   | flüssig   | 40   |
| Akkusäure (25% Schwefelsäure)                   | 7664-93-9  | flüssig   | >480 |
| Altöl                                           |            | flüssig   | 40   |
| Aluminium                                       | 7429-90-5  | fest      | 300  |
| Aluminium-Siliciumpulver                        | 11145-27-0 | fest      | >480 |
| Aluminiumoxid (Tonerde)                         | 1344-28-1  | flüssig   | >480 |
| Aluminiumpulver                                 | 7429-90-5  | fest      | >480 |
| Aluminiumsulfat                                 | 16828-12-9 | fest      | >480 |
| Ameisensäure 10%                                | 64-18-6    | flüssig   | >480 |
| Ameisensäure 50%                                | 64-18-6    | flüssig   | 15   |
| Ameisensäure 90%                                | 64-18-6    | flüssig   | 5    |
| Amidosulfonsäure                                | 5329-14-6  | fest      | >480 |
| Ammoniak (Gas)                                  | 7664-41-7  | gasförmig | 0    |
| Ammoniak (wasserfrei)                           | 7664-41-7  | gasförmig | 0    |
| Ammoniak 10%                                    | 1336-21-6  | flüssig   | >480 |
| Ammoniakhydroxid 25%                            | 1336-21-6  | flüssig   | 30   |
| Ammoniaklösung 1%                               | 1336-21-6  | flüssig   | >480 |
| Ammoniaklösung 5%                               | 1336-21-6  | flüssig   | >480 |
| Ammonium-persulfat 10%                          | 7727-54-0  | flüssig   | >480 |
| Ammonium-persulfat 100%                         | 7727-54-0  | fest      | >480 |
| Ammoniumacetat                                  | 631-61-8   | fest      | >480 |
| Ammoniumcarbamat (zur Analyse)                  | 1111-78-0  | fest      | >480 |
| Ammoniumcarbonat                                | 10361-29-2 | fest      | >480 |
| Ammoniumchlorid                                 | 12125-02-9 | fest      | >480 |
| Ammoniumfluorid                                 | 12125-01-8 | flüssig   | >480 |
| Ammoniumheptamolybdat-Tetrahydrat               | 12054-85-2 | fest      | >480 |
| Ammoniumheptamolybdat-Tetrahydrat (zur Analyse) | 12054-85-2 | fest      | >480 |
| Ammoniumhydrogencitrat (zur Analyse)            | 3012-65-5  | fest      | >480 |
| Ammoniummetavanadat                             | 7803-55-6  | fest      | >480 |
| Ammoniummonochloracetat                         | 15455-96-6 | fest      | >480 |
| Ammoniummonovanadat (zur Analyse)               | 7803-55-6  | fest      | >480 |
| Ammoniumnitrat                                  | 6484-52-2  | flüssig   | >480 |

|                                              |                                         |         |      |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|------|
| Ammoniumoxalat                               | 1113-38-8                               | fest    | >480 |
| Ammoniumoxalat-Monohydrat (zur Analyse)      | 6009-70-7                               | fest    | >480 |
| Ammoniumsulfamat (zur Analyse)               | 7773-06-0                               | fest    | >480 |
| Ammoniumsulfat (zur Analyse)                 | 7783-20-2                               | fest    | >480 |
| Ammoniumsulfid                               | 12135-76-1                              | flüssig | >480 |
| Ammoniumtartrat (zur Analyse)                | 3164-29-2                               | fest    | >480 |
| Ammoniumthiocyanat (zur Analyse)             | 1762-95-4                               | fest    | >480 |
| Ammoniumthiosulfat                           | 7783-18-8                               | fest    | >480 |
| Amylacetat                                   | 628-63-7                                | flüssig | 0    |
| Amylalkohol 99%                              | 71-41-0                                 | flüssig | 200  |
| Anilin                                       | 62-53-3                                 | flüssig | 5    |
| Antimon(III)-chlorid (zur Analyse)           | 10025-91-9                              | fest    | >480 |
| Antimon(III)-oxid                            | 1309-64-4                               | fest    | >480 |
| Antimonpentachlorid                          | 7647-18-9                               | flüssig | >480 |
| BAYDUR PUL 20PL10                            | 25791-96-2; 26401-97-8                  | flüssig | 180  |
| Bariumchlorid                                | 10361-37-2                              | fest    | >480 |
| Bariumchlorid-Dihydrat                       | 10326-27-9                              | fest    | >480 |
| Bariumchlorid-Dihydrat (zur Analyse)         | 10326-27-9                              | fest    | >480 |
| Bariumchlorid-Dihydratlösung (10% in Wasser) | 10326-27-9, 7732-18-5                   | flüssig | >480 |
| Bariumhydroxid-Octahydrat (zur Analyse)      | 12230-71-6                              | fest    | >480 |
| Bariumnitrat (zur Analyse)                   | 10022-31-8                              | fest    | >480 |
| Bariumsulfat (chemisch rein)                 | 7727-43-7                               | fest    | >480 |
| Benzin / Super Benzin                        |                                         | flüssig | 20   |
| Benzin 80/110 (reinst)                       | 64742-49-0, 110-54-3                    | flüssig | 40   |
| Benzol                                       | 71-43-2                                 | flüssig | 0    |
| Benzylalkohol                                | 100-51-6                                | flüssig | 10   |
| Benzylbutylphthalat                          | 85-68-7                                 | flüssig | 300  |
| Benzylnicotinat                              |                                         | fest    | >480 |
| Blei                                         | 7439-92-1                               | flüssig | 300  |
| Butan-1-ol (1-Butanol)                       | 71-36-3                                 | flüssig | 40   |
| Butanon 10%                                  | 78-93-3                                 | flüssig | 5    |
| Butylacetat                                  | 123-86-4                                | flüssig | 0    |
| Butylamin                                    | 109-73-9                                | flüssig | 5    |
| Butyldiglykol                                | 112-34-5                                | flüssig | 300  |
| Butylglykol                                  | 111-76-2                                | flüssig | 300  |
| Butylglykolacetat                            | 112-07-2                                | flüssig | 5    |
| Butylhydroxytoluol                           | 128-37-0                                | flüssig | 0    |
| Butylmethylether                             | 1634-04-4                               | flüssig | 0    |
| CLORETO FERRICO 40%                          | 7705-08-0                               | flüssig | >480 |
| Calciumchlorid                               | 10043-52-4                              | flüssig | >480 |
| Calciumchlorid-Lösung 33/35%                 | 10043-52-4                              | flüssig | >480 |
| Calciumchloridlauge 34%                      | 10043-52-4                              | flüssig | >480 |
| Calciumfluorid (gefällt, rein)               | 7789-75-5                               | flüssig | >480 |
| Chemflake Special                            | 100-42-5; 79-41-4;<br>75-57-0; 123-31-9 | flüssig | 5    |
| Chlorbenzol                                  | 108-90-7                                | flüssig | 0    |
| Chlorierte Biphenyle                         | 1336-36-3                               | flüssig | 0    |
| Chloroform                                   | 67-66-3                                 | flüssig | 0    |
| Chromsäure 50%                               | 7738-94-5                               | flüssig | 20   |
| Cumol (Iso-Propylbenzol)                     | 98-82-8                                 | flüssig | 0    |
| Cyclohexan                                   | 110-82-7                                | flüssig | 20   |
| DESMODUR PUL 10PL01                          | 9016-87-9                               | flüssig | 40   |
| Dibutylamin                                  | 111-92-2                                | flüssig | 5    |

|                                              |                                |           |      |
|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------|------|
| Dibutylphthalat 99%                          | 84-74-2                        | flüssig   | >480 |
| Dichloracetamid                              | 79-07-2                        | fest      | 0    |
| Dichloracetylchlorid                         | 79-04-9                        | flüssig   | 0    |
| Dichloracetylchlorid 97% (DCAC)              | 79-04-9                        | flüssig   | 0    |
| Dichlordifluormethan (R12)                   | 75-71-8                        | gasförmig | 0    |
| Dichloressigsäure                            | 79-43-6                        | flüssig   | 0    |
| Dichloressigsäureethylester                  | 105-39-5                       | flüssig   | 0    |
| Dichloressigsäuremethylester                 | 116-54-1                       | flüssig   | 0    |
| Dichlormethan                                | 75-09-2                        | flüssig   | 0    |
| Dieselmkraftstoff                            | 68476-34-6                     | flüssig   | 40   |
| Diethanolamin (zur Analyse)                  | 111-42-2                       | flüssig   | 20   |
| Diethylamin                                  | 109-89-7                       | flüssig   | 0    |
| Diethylenglykol                              | 111-46-6                       | flüssig   | >480 |
| Diethylenglykoldimethylether                 | 111-96-6                       | flüssig   | 5    |
| Diethylether                                 | 60-29-7                        | flüssig   | 0    |
| Diethylketon                                 | 96-22-0                        | flüssig   | 0    |
| Diisobutylketon                              | 108-83-8                       | flüssig   | 10   |
| Dimethylether                                | 115-10-6                       | flüssig   | 0    |
| Dimethylsulfat                               | 77-78-1                        | flüssig   | 5    |
| Dimethylsulfoxid                             | 67-68-5                        | flüssig   | 20   |
| Dinatriummetasilikat-Pentahydrat             | 10213-79-3                     | fest      | >480 |
| Dioctyladipat                                | 123-79-5                       | flüssig   | 40   |
| Eisen(III)-Chlorid-Lösung                    | 7705-08-0                      | flüssig   | >480 |
| Essigsäure 1 M                               | 64-19-7                        | flüssig   | >480 |
| Essigsäure 10%                               | 64-19-7                        | flüssig   | >480 |
| Essigsäure 100% (wasserfrei)                 | 64-19-7                        | flüssig   | 0    |
| Essigsäure 50%                               | 64-19-7                        | flüssig   | 60   |
| Essigsäure 80%                               | 64-19-7                        | flüssig   | 7    |
| Essigsäure 90%                               | 64-19-7                        | flüssig   | 7    |
| Essigsäure 99%                               | 64-19-7                        | flüssig   | 7    |
| Essigsäure konz. (Eisessig)                  | 64-19-7                        | flüssig   | 0    |
| Essigsäureanhydrid                           | 108-24-7                       | flüssig   | 0    |
| Ethanol (konzentriert)                       | 64-17-5                        | flüssig   | 10   |
| Ethanol 10%                                  | 64-17-5                        | flüssig   | >480 |
| Ethanol 35%                                  | 64-17-5                        | flüssig   | 60   |
| Ethanol 50%                                  | 64-17-5                        | flüssig   | 45   |
| Ethanol 641 (96%, vergällt mit 1% 2-Butanon) | 64-17-5, 7732-18-5,<br>78-93-3 | flüssig   | 20   |
| Ethanol 70%                                  | 64-17-5                        | flüssig   | 40   |
| Ethanol 80%                                  | 64-17-5                        | flüssig   | 40   |
| Ethanol 96% (vergällt mit 1% MEK)            | 64-17-5, 78-93-3               | flüssig   | 30   |
| Ethanolamin 10-15%                           | 141-43-5                       | flüssig   | 80   |
| Ethanolamine                                 | 141-43-5                       | flüssig   | 20   |
| Ethidiumbromid 1%                            | 1239-45-8                      | flüssig   | >480 |
| Ethidiumbromid 5%                            | 1239-45-8                      | flüssig   | >480 |
| Ethylacetat                                  | 141-78-6                       | flüssig   | 0    |
| Ethylacrylat                                 | 140-88-5                       | flüssig   | 5    |
| Ethylbenzol                                  | 100-41-4                       | flüssig   | 0    |
| Ethylbutanol                                 | 97-95-0                        | flüssig   | 60   |
| Ethyldiglykol                                | 111-90-0                       | flüssig   | >480 |
| Ethylendiamin                                | 107-15-3                       | flüssig   | 5    |
| Ethylendichlorid                             | 107-06-2                       | flüssig   | 0    |
| Ethylenglykol                                | 111-90-0                       | flüssig   | >480 |

|                                                                               |                                                                                                      |         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| Exxsol D30                                                                    | 64742-48-9                                                                                           | flüssig | 60   |
| Flusssäure 0,1-1%                                                             | 7664-39-3                                                                                            | flüssig | >480 |
| Flusssäure 10%                                                                | 7664-39-3                                                                                            | flüssig | 120  |
| Flusssäure 15%                                                                | 7664-39-3                                                                                            | flüssig | 60   |
| Flusssäure 20%                                                                | 7664-39-3                                                                                            | flüssig | 60   |
| Flusssäure 37%                                                                | 7664-39-3                                                                                            | flüssig | 20   |
| Flusssäure 40%                                                                | 7664-39-3                                                                                            | flüssig | 20   |
| Flusssäure 48%                                                                | 7664-39-3                                                                                            | flüssig | 20   |
| Flusssäure 75%                                                                | 7664-39-3                                                                                            | flüssig | 0    |
| Formaldehyd 10%                                                               | 50-00-0                                                                                              | flüssig | >480 |
| Formaldehyd 25%                                                               | 50-00-0                                                                                              | flüssig | >480 |
| Formaldehyd 35%                                                               | 50-00-0                                                                                              | flüssig | >480 |
| Formaldehyd 37%                                                               | 50-00-0                                                                                              | flüssig | >480 |
| Formaldehyd 4%                                                                | 50-00-0                                                                                              | flüssig | >480 |
| Formalin 10%                                                                  | 82115-62-6                                                                                           | flüssig | >480 |
| Formalin 20%                                                                  | 82115-62-6                                                                                           | flüssig | >480 |
| Formalin 30%                                                                  | 82115-62-6                                                                                           | flüssig | 200  |
| Glycerin                                                                      | 56-81-5                                                                                              | flüssig | >480 |
| Glycolsäure                                                                   | 79-14-1                                                                                              | fest    | >480 |
| Glycolsäure 2%                                                                | 79-14-1                                                                                              | flüssig | >480 |
| HEMPEL'S CURING AGENT 98930                                                   | 28182-81-2 ; 108-10-1;<br>123-86-4; 64742-95-6;<br>4083-64-1                                         | flüssig | 30   |
| Halothan (2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan)                                 | 151-67-7                                                                                             | flüssig | 0    |
| Heizöl                                                                        | 93821-66-0                                                                                           | flüssig | 20   |
| Hempaprime Multi 500 Base                                                     | 1675-54-3; 13463-67-7;<br>68609-97-2;<br>68512-30-1; 71-36-3;<br>100-41-4                            | flüssig | 5    |
| Hempatex HI-Build 46330                                                       | 128601-23-0;<br>1330-20-7; 85535-85-9;<br>123-86-4; 13463-67-7;<br>100-41-4; 64742-82-1;<br>108-88-3 | flüssig | 20   |
| Hempathane 55939 Base                                                         | 13463-67-7; 123-86-4;<br>108-65-6; 1330-20-7;<br>123-42-2                                            | flüssig | 5    |
| Hempels Curing Agent 95090                                                    | 1330-20-7; 90-72-2;<br>71-36-3; 100-41-4;<br>112-24-3                                                | flüssig | 15   |
| Heptadecafluorooctan-1-sulfonsäure (Perfluorooctansulfonsäure) und ihre Salze | 1763-23-1                                                                                            | fest    | >480 |
| Hexachlorbenzol                                                               | 118-74-1                                                                                             | flüssig | 0    |
| Hexamethylendiisocyanat                                                       | 822-06-0                                                                                             | flüssig | 20   |
| Hexan (n-Hexan)                                                               | 110-54-3                                                                                             | flüssig | 60   |
| IPOCLORIX PWG                                                                 | 7681-52-9                                                                                            | fest    | >480 |
| Isooctan                                                                      | 540-84-1                                                                                             | flüssig | 120  |
| Isopropanol / 2-Propanol                                                      | 67-63-0                                                                                              | flüssig | 60   |
| Isopropanol 40%                                                               | 67-63-0                                                                                              | flüssig | 80   |
| Isopropanol 60%                                                               | 67-63-0                                                                                              | flüssig | 60   |
| Isopropanol 70%                                                               | 67-63-0                                                                                              | flüssig | 60   |
| Isopropanol 80%                                                               | 67-63-0                                                                                              | flüssig | 60   |
| Kalilauge 10%                                                                 | 1310-58-3                                                                                            | flüssig | >480 |
| Kalilauge gesättigt                                                           | 1310-58-3                                                                                            | flüssig | >480 |
| Kaliumdisulfid ≥ 96%                                                          | 16731-55-8                                                                                           | flüssig | >480 |

|                                                                              |                                                    |           |      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|------|
| Kohlenstoffdisulfid (Schwefelkohlenstoff, Kohlendisulfid)                    | 75-15-0                                            | flüssig   | 0    |
| Kohlenstoffmonoxid                                                           | 630-08-0                                           | gasförmig | 0    |
| Kohlenstofftetrachlorid (Tetrachlormethan)                                   | 56-23-5                                            | flüssig   | 0    |
| Lindan (γ-1,2,3,4,5,6-Hexa-chlorcyclohexan)                                  | 58-89-9                                            | fest      | >480 |
| Methanol                                                                     | 67-56-1                                            | flüssig   | 5    |
| Methylacetat                                                                 | 79-20-9                                            | flüssig   | 0    |
| Motoröl                                                                      | 8042-47-5                                          | flüssig   | 60   |
| N,N-Dimethylacetamid                                                         | 127-19-5                                           | flüssig   | 5    |
| N,N-Dimethylformamid (Dimethylformamid)                                      | 68-12-2                                            | flüssig   | 5    |
| N-Methyl-2-Pyrrolidon                                                        | 872-50-4                                           | flüssig   | 0    |
| NOVAGUARD 890 BASE WHITE                                                     | 9003-36-5; 30499-70-8;<br>100-51-6; 28064-14-4;    | flüssig   | 40   |
| NOVAGUARD 890 HARDENER GREEN                                                 | 6864-37-5; 100-51-6;<br>1760-24-3; 90-72-2         | flüssig   | 40   |
| Naphtha                                                                      | 64742-49-0                                         | flüssig   | 20   |
| Natriumhydroxid 40%                                                          | 1310-73-2                                          | flüssig   | >480 |
| Natronlauge 10%                                                              | 1310-73-2                                          | flüssig   | >480 |
| Natronlauge 40%                                                              | 1310-73-2                                          | flüssig   | >480 |
| Natronlauge 5-50%                                                            | 1310-73-2                                          | flüssig   | >480 |
| Natronlauge 50%                                                              | 1310-73-2                                          | flüssig   | >480 |
| Natronlauge gesättigt                                                        | 1310-73-2                                          | flüssig   | >480 |
| Oranet M                                                                     | 69011-36-5,<br>160875-66-1, 102-71-6,<br>2634-33-5 | flüssig   | 300  |
| Oratartre-962                                                                | 7647-01-0; 7664-93-9;<br>68424-85-1                | flüssig   | 100  |
| Parathion                                                                    | 56-38-2                                            | flüssig   | 0    |
| Pentadecafluorooctansäure (Perfluorooctansäure) und ihre anorganischen Salze | 335-67-1                                           | fest      | >480 |
| Petrolether 40-60°C                                                          | 64742-49-0                                         | flüssig   | 80   |
| Petroleum                                                                    | 64742-48-9                                         | flüssig   | 40   |
| Phenol                                                                       | 108-95-2                                           | fest      | 10   |
| Phosphorsäure 10%                                                            | 7664-38-2                                          | flüssig   | >480 |
| Phosphorsäure gesättigt                                                      | 7664-38-2                                          | flüssig   | >480 |
| Propylalkohol (1-Propanol)                                                   | 71-23-8                                            | flüssig   | 10   |
| Propylenoxid (1,2-Epoxypropan)                                               | 75-56-9                                            | flüssig   | 0    |
| Quecksilber                                                                  | 7439-97-6                                          | fest      | >480 |
| SODIUM HYDROXIDE SOLUTION ≥19 - <22%                                         | 1310-73-2                                          | flüssig   | >480 |
| SOSA C 32%                                                                   | 1310-73-2                                          | flüssig   | >480 |
| SOSA C TEC PERLAS                                                            | 1310-73-2                                          | fest      | >480 |
| Salpetersäure 10%                                                            | 7697-37-2                                          | flüssig   | >480 |
| Salpetersäure 36%                                                            | 7697-37-2                                          | flüssig   | 5    |
| Salpetersäure 50%                                                            | 7697-37-2                                          | flüssig   | 20   |
| Salpetersäure 53%                                                            | 7697-37-2                                          | flüssig   | 20   |
| Salpetersäure 55% (technisch)                                                | 7697-37-2                                          | flüssig   | 10   |
| Salpetersäure 65%                                                            | 7697-37-2                                          | flüssig   | 10   |
| Salpetersäure 70%                                                            | 7697-37-2                                          | flüssig   | 10   |
| Salzsäure 10%                                                                | 7647-01-0                                          | flüssig   | >480 |
| Salzsäure 25%                                                                | 7647-01-0                                          | flüssig   | 60   |
| Salzsäure 30-32%                                                             | 7647-01-0                                          | flüssig   | 60   |
| Schwefelsäure 20%                                                            | 7664-93-9                                          | flüssig   | >480 |
| Schwefelsäure 37,5% (Batteriesäure)                                          | 7664-93-9                                          | flüssig   | 150  |
| Schwefelsäure 38%                                                            | 7664-93-9                                          | flüssig   | >480 |
| Schwefelsäure 45%                                                            | 7664-93-9                                          | flüssig   | 250  |

|                                           |                                      |         |      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------|------|
| Schwefelsäure 50%                         | 7664-93-9                            | flüssig | 240  |
| Schwefelsäure 50% (zur Analyse)           | 7664-93-9                            | flüssig | 240  |
| Schwefelsäure 92-98,6%                    | 7664-93-9                            | flüssig | 5    |
| Schwefelsäure 96%                         | 7664-93-9                            | flüssig | 7    |
| Selen und seine anorganische Verbindungen | 7782-49-2                            | fest    | >480 |
| Styrol                                    | 100-42-5                             | flüssig | 0    |
| Tekodur Hardener 7323-03 Colourless       | 666723-27-9;<br>28182-81-2; 108-65-6 | flüssig | 20   |
| Tetrachlorethylen                         | 127-18-4                             | flüssig | 10   |
| Tetraethylblei                            | 78-00-2                              | flüssig | 0    |
| Tetrahydrofuran                           | 109-99-9                             | flüssig | 0    |
| Tetramethylblei                           | 75-74-1                              | flüssig | 0    |
| Toluol                                    | 108-88-3                             | flüssig | 0    |
| Trichlorethylen (Tri)                     | 79-01-6                              | flüssig | 5    |
| Triethylamin                              | 121-44-8                             | flüssig | 20   |
| Vitamin K-Antagonisten                    | -                                    | fest    | >480 |
| Volts Cleaner                             | 64742-48-9, 8028-48-6                | flüssig | 20   |
| Wasserstoffperoxid 10%                    | 7722-84-1                            | flüssig | >480 |
| Wasserstoffperoxid 20%                    | 7722-84-1                            | flüssig | >480 |
| Wasserstoffperoxid 3%                     | 7722-84-1                            | flüssig | >480 |
| Wasserstoffperoxid 30%                    | 7722-84-1                            | flüssig | 80   |
| Xylol                                     | 1330-20-7                            | flüssig | 10   |
| Zement                                    | 65997-15-1                           | fest    | >480 |
| Zitronensäure                             | 77-92-9                              | flüssig | >480 |
| n-Heptan                                  | 142-82                               | flüssig | 60   |
| Ácido sulfúrico                           | 7664-93-9                            | flüssig | 5    |

#### Legende

| Durchbruchzeit in Minuten | Empfehlung                     |
|---------------------------|--------------------------------|
| 0 - 10                    | Nicht empfohlen                |
| 10 - 60                   | Geringer Schutz / Spritzschutz |
| 60 - 240                  | Mittlerer Schutz               |
| 240 - 480                 | Hoher Schutz                   |

Diese Auflistung stellt eine Einsatzempfehlung für die dargestellten Chemikalienschutzhandschuhe von NITRAS dar. Die Schutzhandschuhe wurden unter Laborbedingungen anhand von ausgewählten Chemikalien geprüft (Permeationszeiten in Minuten). In diesem Zusammenhang gilt es zu beachten, dass die Leistungsfähigkeit von persönlicher Schutzausrüstung generell von den Bedingungen am jeweiligen Arbeitsplatz abhängen. Die angegebenen Permeationszeiten stellen also eine Empfehlung dar und können durch situations- und arbeitsplatzspezifische Faktoren (z. B. Konzentration / Mischung von Chemikalien, UV-Strahlung, Feuchtigkeit, Temperaturen, Art der Lagerung, Abrieb, Verwendungsintensität, verwendete Hautschutzmittel/Hautpflegemittel) beeinflusst werden. Alle Angaben ohne Gewähr.