

Reebok

WORK SHOES

FUSION Flexweave



ARTIKEL	IB1072
KATEGORIE	 S1P SRC
GRÖSSE	37 - 47
SCHUHBREITE	11
GEWICHT (Halb Paar, Gr. 42)	430 gr
METALLFREI	Ja
ZERTIFIZIERUNG	 

OBERMATERIAL
Ultraknit und Flexweave™

FUTTER
Feuchtigkeitstransportierendes Nylonnetz

ZEHENKAPPE
EXTRA BREITE KOMPOSITZEHENKAPPE, reduziertes Gewicht bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des Aufprallschutzes

ZWISCHENSOHLE
nichtmagnetische, durchtrittsichere Verbundstofffläche, 40% leichter und flexibler als eine Stahlplatte. Garantiert gleichzeitig einen optimalen 100% Schutz der Fußoberfläche. Zertifikat EN ISO 12568:2010

EINLEGESOHLE
EVA herausnehmbare und dämpfende

LAUF SOHLE
Floatride Energy Foam Zwischensohle und rutschfeste Gummilaufsohle

		Anforderung		Ergebnis
		EN ISO 20345:2011		
OBERMATERIAL				
Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cmq*h	≥ 0,8		15,2
Durchlässigkeitsbeiwert	mg/cmq	≥ 15		122,8
FUTTER				
Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cmq*h	≥ 2		60,4
Durchlässigkeitsbeiwert	mg/cmq	≥ 20		483,7
ZEHENKAPPE				
Schlagfestigkeit	mm	≥ 14,0		14,0
Druckwiderstand	mm	≥ 14,0		14,0
ZWISCHENSOHLE				
Durchtrittfestigkeit (EN ISO 12568:2010)	N	≥ 1.000		≥ 1.000
ELEKTRISCHER WIDERSTAND				
- in feuchter Umgebung (85% relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ	≥ 0,1		22,6
- in trockener Umgebung (30% relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ	≤ 1000		92,6
SOHLE				
Abriebfestigkeit: Volumenverlust	mm³	≤ 150		1,12
Biegewechselfestigkeit: Erweiterung des Schnitzens	mm	≤ 4		1,5
Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe: Volumenänderur	%	≤ 12		8
Energieaufnahme im Fersenbereich	J	≥ 20		32
Rutschkoeffizient der Lauffläche	Absatzneigung 7°	≥ 0,13		0,13
auf dem Stahlboden mit Glycerin geschmiert	Halbschuh	≥ 0,18		0,20
Rutschkoeffizient der Lauffläche	Absatzneigung 7°	≥ 0,28		0,41
auf dem Boden aus Keramik mit Reinigungsmittel geschmiert	Halbschuh	≥ 0,32		0,40

versione 1.0



MANUFACTURED BY WARSON BRANDS USA