

Reebok

WORK SHOES

EXCEL LIGHT



ARTIKEL	IB1031
KATEGORIE	 S1P SRC
GRÖSSE	36 - 47
SCHUHBREITE	11
GEWICHT (Halb Paar, Gr. 42)	440 GR
METALLFREI	Nein
ZERTIFIZIERUNG	CE

OBERMATERIAL

Mikrofaser und Nylon-Netzgewebe

FUTTER

Feuchtigkeitsabweisendes Netzgewebe

ZEHENKAPPE

ALUMINIUM - Reduziert das Gewicht bei gleichbleibendem Aufprallschutz

ZWISCHENSOHLE

nichtmagnetische, durchtrittsichere Verbundstofffläche, 40% leichter und flexibler als eine Stahlplatte. Garantiert gleichzeitig einen optimalen 100% Schutz der Fußoberfläche. Zertifikat EN ISO 12568:2010

EINLEGESOHLE

Memory Tech herausnehmbare und dämpfende

LAUF SOHLE

Kraftstoff-, Öl- und Abriebfeste EVA-Mischung XL ExtraLight® mit Gummieinlagen am Zeh und an der Ferse

OBERMATERIAL

Wasserdampfdurchlässigkeit

Anforderung
EN ISO 20345:2011

Ergebnis

Durchlässigkeitsbeiwert

mg/cmq*h

≥ 0,8

37,4

mg/cmq

≥ 15

300,6

FUTTER

Wasserdampfdurchlässigkeit

mg/cmq*h

≥ 2

42,6

Durchlässigkeitsbeiwert

mg/cmq

≥ 20

340,5

ZEHENKAPPE

Schlagfestigkeit

mm

≥ 14,0

16,5

Druckwiderstand

mm

≥ 14,0

16,5

ZWISCHENSOHLE

Durchtrittfestigkeit (EN ISO 12568:2010)

N

≥ 1.000

≥ 1.000

ELEKTRISCHER WIDERSTAND

- in feuchter Umgebung (85% relative Luftfeuchtigkeit)

MΩ

≥ 0,1

25,4

- in trockener Umgebung (30% relative Luftfeuchtigkeit)

MΩ

≤ 1000

151

SOHLE

Abriebfestigkeit: Volumenverlust

mm³

≤ 250

24

Biegewechselfestigkeit: Erweiterung des Schnitzens

mm

≤ 4

1,8

Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe: Volumenänderung

%

≤ 12

9,34

Energieaufnahme im Fersenbereich

J

≥ 20

27

Rutschkoeffizient der Lauffläche

Absatzneigung 7°

≥ 0,13

0,26

auf dem Stahlboden mit Glycerin geschmiert

Halbschuh

≥ 0,18

0,28

Rutschkoeffizient der Lauffläche

Absatzneigung 7°

≥ 0,28

0,55

auf dem Boden aus Keramik mit Reinigungsmittel geschmiert

Halbschuh

≥ 0,32

0,66

versione 1.0



MANUFACTURED BY WARSON BRANDS USA